

AKRİTEX LM

AKRİLİK DÜZ BOYA



DIŞ CEPHE DÜZ AKRİLİK BOYA

Su bazlı akrilik bağlayıcılı dış cephe boyadır.

ÖZELLİKLERİ :

- Her türlü yüzeye mükemmel yapışma gösterir.
- Yüzeyi doldurarak dolgun bir görünüş kazandırır
- Kullanıcısına rahat işlem kolaylığı sağlar ;

KURUMA SÜRESİ :

(25 °C) 1 – 2 saatte kurur 24 saatte sertleşir.

Not :

Uygulanacak zemin sıcaklığı + 5 °C nin üzerinde olmamalıdır. 24 saat içinde yağmur ve dondan korunmalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ :

Rulo ve havasız tabanca uygulamasında ilk kat için 2 hacim boya 1 hacim su ile inceltilecek ikinci katta aynı uygulama yapılır. Yüzeyin durumuna göre üçüncü kat uygulama yapılabilir .

Katlar arası iki saat beklemelidir.

Uygulanacak yüzeyler her türlü yağ , kir ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli , dış yüzeyde bozukluk varsa aslan yapser 10 veya yapser 5 ile düzeltilerek yüzey boya işlemine hazırlanmalıdır.

Boylanılacak yüzey yeni ise uygulamanın daha fazla ömürlü olabilmesi için ilk kata Aslan Forever astar uygulaması yapılabilir. Uygulama yapılacak yüzeyde eski boya varsa gerekli temizleme ve zımpara işleminden sonra zemini güçlendirmek için Aslan astar uygulaması yapılmalıdır. Astar uygulaması yapıldıktan sonra yüzeyde bozukluk varsa Aslan akrilik macunu ile kontroller yapılmalıdır.

UYGULAMA ALANI :

Binaların dış kısımlarında her türlü duvar , sıvanmış yüzeyler veya uygun astarlar ile ahşap ve metal yüzeylere uygulanabilir.

İç kısımlarda kullanılabilir

Sinebilir boya özelliğine sahiptir.

UYGULAMA:

Uygulama yüzeyi düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygulama sırasında ortam sıcaklığı +5 C° üzerinde olmalıdır.

İlk defa boyanacak yüzey; Emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı dış yüzeylerde

Aslan Plastex ex Astar kullanılmalıdır.

Kireç ihtiva eden ve çok eski yüzeylere uygulama yapılacak ise, Aslan Multisil Astar uygulaması yapılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

a. İnceltme: İlk kat %30, ikinci kat %20 oranında inceltilmelidir. (Yüzey durumuna bağlı olarak üç katta uygulanabilir.)

b. Kuruma Süresi: Dokunma kuruması 1 saat tam kuruması 24 saat.

c. Sarfiyat: Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğe bağlı olarak tek katta 1 KG. 5m²/8m² alan boyanır.

d. Depolama: Serin yerde, dondan korunarak, ağzı açılmamış ambalaj içerisinde iki yıl depolanabilir.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102: Çocuklardan uzak tutun.

P264: Kullanımdan sonra ellerinizi iyice yıkayın.

P280: Koruyucu eldiven, göz koruması kullanın.

P305+P351+P338: Gözle temas durumunda, bol su ile yıkayın ve bir doktora başvurun.

P332+P313: Ciltte tahriş oluşursa, bir doktora başvurun.

P501: İçeriği yerel atık düzenlemelerine uygun şekilde bertaraf edin.Tehlike İfadeleri

TEHLİKE İFADELERİ:

H226: Yanıcı sıvı ve buhar.

H319: Ciddi göz tahrişi oluşturabilir.

H315: Ciltte tahrişe yol açabilir.

H335: Solunduğunda solunum yollarını tahriş edebilir.

H412: Su canlıları için zararlı olabilir, uzun süreli etkileri olabilir.

H411: Su canlıları için toksik olabilir, uzun süreli etkileri olabilir.

H304: Yutulduğunda öldürücü olabilir ve solunum yollarında zararlı etkiler yaratabilir.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir.Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması,belirttiğimiz depolama,saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir.Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemeyiz. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

TS EN 7847 uygundur



Teknik Büllene
Bakınız.



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız.



Su ile
İnceltiniz.



Fırça-Rulo-Sprey
ile uygulayınız.



Dondan
Korununuz.



Dokunma
Süresi 30 DK.



Kuruma
Süresi 24 saat.



GHS 09



GHS 07