

MİCROCEMENT

Mermer Görünümlü Dekoratif Kaplama



Ürün Adı: MİCROCEMENT

Tanımı: Özel çimento ve doğal dolgular ile hazırlanmış polimer takviyeli mermer görünümlü parlatılabilen dekoratif görünümlü doğal kaplamadır.

Uygulama Alanı: 3 el sıva veya düzgün parlak beton üzerine uygulanmalıdır. Başka yüzeyler üzerine uygulamak için teknik bölümümüzden detaylı bilgi alınması gereklidir.

Özellikleri: İç ve dış cephelerdeki duvar, tavan ve zemin yüzeylerine uygulanabilir. Çatlaksız bir yüzey oluşturacak şekilde çabuk kurur ve sertleşir. Kolay uygulanabilir

Yüzey hazırlığı: Uygulama yapılacak zemin her türlü toz, kir ve yağdan temizlenmelidir. 3.el sıva uygulamasından en az 28 gün geçtikten sonra microcement uygulamasına geçilmelidir. Düzgün parlak beton yüzeylerine astarsız olarak uygulanabilir. Aşırı emici yüzeyler uygun astar ile astarlanmalıdır. Uygulama +5 / +35°C arasında yapılmalıdır.

Karıştırma ve Uygulama: Temiz su üzerine yavaşça boşaltılarak topak kalmayınca kadar mekanik karıştırıcı ile karıştırılır. Harcın olgunlaşması için 5 dakika beklenip tekrar karıştırılmalıdır. ASLAN MİCROCEMENT istenen yüzey ve desene bağlı olarak uygulandıktan sonra parlak görüntü istenirse efekt malası ile bastırılarak parlatılır. Daha yüksek parlaklık istenirse mekanik poliş tekniği ile parlatma daha fazla sağlanabilir. Yüzeyde renk ton farklılıkları oluşmaması için her projede aynı lot numaralı ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Farklı lot kullanılacak olması durumunda gereken tüm kovalar büyük bir kabın içerisinde boşaltılıp karıştırılmalıdır. Uygulama yapılmış yüzeyin su iticiliği arttırmak ve kirlenmeye karşı korumak uygulama tamamlandıktan 28 gün sonra son kat koruyucularımız ile astarlanmalı ve kuruması için en az 12 saat beklenmelidir.

Teknik değerler

Özellik	Değer
Karışım oranı 15 kg toz için	4,5-5,5 L su
Sarfiyat	1,5-2m ² /kg
Kuru yoğunluğu	yaklaşık 0,920 kg/L
Taze yoğunluk	yaklaşık 1,570kg/L
İşlenebilirlik süresi	yaklaşık 40 dk
Üzerinde yürünebilir	yaklaşık 3 saat
7 gün eğilme çekme dayanımı	5,38 N/mm ²
14 gün eğilme çekme dayanımı	4,86N/mm ²
28 gün eğilme çekme dayanımı	3,58 N/mm ²
7 gün basınç dayanımı	18,56 N/mm ²
14 gün basınç dayanımı	18,05 N/mm ²
28 gün basınç dayanımı	20,09 N/mm ²

MİCROCEMENT

Mermer Görünümlü Dekoratif Kaplama

Yangın sınıfı	A2fl-s1
pH	yaklaşık 11
Depolama	Kuru ortamda yaklaşık 6 ay

*+20°C sıcaklık ve %65 bağıl nemde laboratuvar ortamında hesaplanmış yaklaşık değerlerdir. Ortam ve hava şartları bu değerleri değiştirebilir. Yüksek sıcaklıklar ve daha düşük bağıl nem bu süreleri kısaltır, daha düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem bu süreleri uzatır.

Sarfiyat:Uygulama yapılacak yüzeye bağlı olmak şartıyla 1 kg ürün 1,5-2m² alan kaplanır.

Raf ömrü ve depolama: Orjinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin mekanlarda yaklaşık 6 ay depolanabilir.

Uyarılar:Ürüne uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı eklenmemelidir. Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgâr, sis, yüksek bağıl nem veya yağış beklentisi olan havalarda uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak yüzeyler uygulama öncesi nemlendirilmelidir. Uygulamayı takip eden 24 saat içerisinde sıcaklığın +5°C'nin altına düşebileceği durumlarda uygulama yapılmamalıdır.

Ciltle Temas Halinde: Bol su ve sabunla yıkayınız.

Gözle Temas Halinde: Birkaç dakika boyunca suyla dikkatlice durulayınız. Varsa ve mümkünse kontakt lenslerinizi çıkartınız. Durulamaya devam ediniz. Tozu solmayınız. Kuru bir mekanda depolayınız. Ambalajı/içeriği yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uygun olarak bertaraf ediniz. Kuruduktan sonra fizyolojik ve çevresel olarak zararlı değildir.



GHS 05 Aşındırıcı



Uyarıcı kelime: Tehlike

Not 1: "Teknik Özellikler" bölümünde sağlanan tüm Teknik Veriler, ortam uygulama koşullarından önemli ölçüde farklı olabilecek koşullar altında laboratuvar denemeleri ve testlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, gerçek teknik özellikler şirketin kontrolü dışındaki koşullar veya durumlar nedeniyle değişebilir.

Not 2: Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olarak Teknik Veri Sayfalarımızda veya çalışanlarımız, satıcı ve bayilerimiz tarafından sağlanan bilgiler, kapsamlı araştırma ve deneyime dayanmaktadır ve size yardımcı olmak için iyi niyetle sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz; ancak, işlerin yürütülmesinin saha koşulları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamayız.

Not 3: Tüm çimento bazlı ürünler kuru, korunaklı yerlerde, ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır. Bu koşullar altında bile, ürünler bir süre sonra atmosferik nemden etkilenir. Bu süre tanımlanmadığı veya standart olmadığı için, müşterilerimize sertleştirilmiş ürünleri kullanmamalarını veya genel olarak depolama nedeniyle kalitesi belirsizse kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.