

BETONART NATUREL

Doğal Brüt Beton Görünümlü Sıva



ÜRÜN ADI: BETONART NATUREL

Tanımı: Özel çimento ve doğal dolgular ile hazırlanmış polimer takviyeli dekoratif görünümlü doğal sıvadır.

Uygulama Alanı: Binaların dış ve iç cephelerine 2 el sıvası yapılmış yüzeylere rahatlıkla uygulanabilir. Doğal malzeme oluşundan uygulanacak mekana göre koruyucu özel vernikleri ile korunmalıdır. İkinci el sıva harici uygulamalar ile teknik bölümümüzden detaylı bilgi alınız. Brüt betonların kısmı ve genel tamiratlarında rahatlıkla kullanılır. Uygulama +5 / +35°C arasında yapılmalıdır.

Özellikleri: Sahip olduğu doğal brüt beton görünümü ile dış ve iç cephede dekorasyonların kusursuz tamamlayıcısıdır. Dış ve iç cephelerde duvarın yanı sıra zemin uygulamasında da kullanılabilir. Neme karşı dayanıklıdır. Doğal malzeme olduğundan uzun yıllar görünümü bozulmaz. Doğal ürün olduğundan renk kaybına uğramaz, uygulandığı ortamın hava şartlarına göre görünüm değişmektedir. Kalıptan sökülen brüt betonların kısmı tamiratında kullanılabilir.

Yüzey hazırlığı: Uygulama yapılacak zemin her türlü toz, kir ve yağdan temizlenmelidir. Uygulanacak zemin sıvası 28 gün dinlenmiş olmalıdır. Parlak beton yüzeylerine astarsız olarak uygulanır.

Karıştırma ve Uygulama: 1Kg ASLAN BETONART NATUREL 0,3 -0,35 litre temiz su üzerine yavaşça boşaltılarak toprak kalmayınca kadar mekanik karıştırıcı ile karıştırılır. Harcın olgunlaşması için 3 dakika beklenip tekrar karıştırılmalıdır.

BETONART NATUREL istenen yüzey ve desene bağlı olarak uygulandıktan sonra parlak görüntü istenirse efekt malası ile bastırılarak parlatılır. Doğal görüntü istenirse parlatma yapılmaz ve sünger ile finish yapılır. Oluşabilecek ton farklılıklarından korunmak için aynı lot numaralı ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Farklı lot kullanılacak olması durumunda gereken tüm miktar önceden karıştırılmalıdır. Uygulama yapılmış yüzeyin su iticiliği arttırmak ve kirlenmeye karşı korumak uygulama tamamlandıktan 28 gün sonra son kat koruyucularımız ile astarlanmalı ve kuruması için en az 12 saat beklenmelidir.

Teknik değerler

Özellik	Değer
Karışım oranı 20 kg toz için	4,6L su
Sarfiyat	0,25-0,30m ² /kg
Kuru yoğunluğu	yaklaşık 1,280 kg/L
Taze yoğunluk	yaklaşık 1,1720kg/L
İşlenebilirlik süresi	yaklaşık 40 dk
Üzerinde yürünebilir	yaklaşık 3 saat
7 gün eğilme çekme dayanımı	5,56 N/mm ²

BETONART NATUREL

Doğal Brüt Beton Görünümlü Sıva

14 gün eğilme çekme dayanımı	7,01N/mm ²
28 gün eğilme çekme dayanımı	7,10 N/mm ²
7 gün basınç dayanımı	25,64 N/mm ²
14 gün basınç dayanımı	27,87 N/mm ²
28 gün basınç dayanımı	28,11 N/mm ²
Yangın sınıfı	A1
pH	yaklaşık 11
Depolama	Kuru ortamda yaklaşık 6 ay

*+20°C sıcaklık ve %65 bağıl nemde laboratuvar ortamında hesaplanmış yaklaşık değerlerdir. Ortam ve hava şartları bu değerleri değiştirebilir. Yüksek sıcaklıklar ve daha düşük bağıl nem bu süreleri kısaltır, daha düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem bu süreleri uzatır.

Sarfiyat:Uygulama yapılacak yüzeye bağlı olmak şartıyla 1 kg ürün 0.25- 0.30 m² alan kaplanır.

Raf ömrü ve depolama: Orjinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin mekanlarda yaklaşık 6 ay depolanabilir.



Uyarılar:Cilt tahrişine yol açar. Alerjik cilt reaksiyonlarına neden olabilir. Ciddi göz hasarına yol açar. Solunum yolu tahrişine yol açabilir.Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu/toz maskesi kullanınız. Toz solumaktan kaçının.Deri ile teması halinde bol sabun ve su ile yıkayın. Ciltte tahriş söz konusu ise tıbbi yardım/müdahale alın. Göz ile teması haline; su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı veya yapması kolay ise kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise; Tıbbi yardım/bakım alın. Solunduğunda;zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay bir şekilde nefes alması için rahat pozisyonda tutun. Daha fazla bilgi için SDS'e bakınız.

Ürüne uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı eklenmemelidir. Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgâr, sis, yüksek bağıl nem veya yağış beklentisi olan havalarda uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak yüzeyler uygulama öncesi nemlendirilmelidir. Uygulamayı takip eden 24 saat içerisinde sıcaklığın +5°C'nin altına düşebileceği durumlarda uygulama yapılmamalıdır

GHS 05 Aşındırıcı



Uyarıcı kelime: Tehlike

BETONART NATUREL

Doğal Brüt Beton Görünümlü Sıva



Not 1: "Teknik Özellikler" bölümünde sağlanan tüm Teknik Veriler, ortam uygulama koşullarından önemli ölçüde farklı olabilecek koşullar altında laboratuvar denemeleri ve testlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, gerçek teknik özellikler şirketin kontrolü dışındaki koşullar veya durumlar nedeniyle değişebilir.

Not 2: Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olarak Teknik Veri Sayfalarımızda veya çalışanlarımız, satıcı ve bayilerimiz tarafından sağlanan bilgiler, kapsamlı araştırma ve deneyime dayanmaktadır ve size yardımcı olmak için iyi niyetle sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz; ancak, işlerin yürütülmesinin saha koşulları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamayız.

Not 3: Tüm çimento bazlı ürünler kuru, korunaklı yerlerde, ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır. Bu koşullar altında bile, ürünler bir süre sonra atmosferik nemden etkilenir. Bu süre tanımlanmadığı veya standart olmadığı için, müşterilerimize sertleştirilmiş ürünleri kullanmamalarını veya genel olarak depolama nedeniyle kalitesi belirsizse kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.