

YAPSER 10

ÇİMENTO ESASLI PARLAK YÜZEY SIVASI



Tanımı:

Yüksek performanslı, çimento esaslı ince tamir harcı.

Özellikleri:

- Kolay uygulanır, esnek yapıdadır.
- Büzülme yapmaz.
- Betona yüksek aderans sağlar.
- İç ve dış mekanlarda uygulanır. Tek katta.
- 0,8 cm'ye kadar uygulama imkanı verir.
- Polimer ve lif takviyeli. Gri ve beyaz renkte üretilmektedir.

Uygulama Alanları:

Beton yapıların tamirinde, delik ve kırıkların onarımında, parlak beton yüzeylerde, dolgu kalınlığı az olan yüzeylerde kullanılır.

Teknik Veriler:

Taze harç için

Malzemenin Yapısı:

Kuru Birim Ağırlık, kg/m³ 1200 ± 150

Yaş Birim Ağırlık, kg/m³ 1700 ± 200

Ortalama Basınç Dayanımı,
(28 gün) EN 196-1 ; 30, N/mm²

Ortalama Eğilme Dayanımı,
(28 gün) EN 196-1 ; 4 N/mm²

Aderans Dayanımı/Kuru Ortamda beton,
N/mm² ; 2 N/mm²

Yukarıdaki değerler +23°C de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Kullanım Şekli:

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzey kalıp yağı, boya, toz gibi maddelerden arındırılmalıdır. Aderansı düşük, oynak parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Metal parçalar üzerindeki pas temizlenip bir antipas ile harçtan teması kesilmelidir. Yüzeyde nemlendirme uygulama yapılmadan 24 saat önce ve 2 saat önce yüzey tam olarak doyurularak uygulamaya geçilebilir.

Karışım Hazırlanması:

Uygun su miktarı (4,5-5 lt su/20 kg torba) karıştırma kabına konulur. Toz malzeme eklenerek düşük devirli el mikseri ile karıştırılır. 2 dakika bekledikten sonra tekrar homojen bir karışım elde edinceye kadar harç karıştırılır.

Sıva Uygulanması:

Hazırlanan harç, en az 0,30 cm, en fazla 0,8 cm kalınlığına kadar uygulanır. Daha fazla kalınlık isteniyorsa ikinci kat öncesi ilk katın sertleştiğinden emin olmak gerekir.

Aletlerin Temizliği:

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Yapsen 10 sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

YAPSER 10

ÇİMENTO ESASLI PARLAK YÜZEY SIVASI



Dikkat Edilecek Hususlar:

Aşırı sıcakta, rüzgarlı ortamlarda veya don sırasında uygulama yapılmamalı veya gerekli önlemler alınmalıdır. Uygulama +5C ve +30C arasında yapılmalı, uygulamayı takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +5C'nin altına düşmesi beklenen durumlarda uygulama yapılmaz. Hemen kullanılacak kadar harç hazırlanmalı, harç çekmeye başladıktan sonra su ilave edilmemelidir. Uygulamayı takip eden 72 saat süresince uygulama yapılan yüzeyler aralıklı olarak nemlendirilmelidir.

Sarfıyat:

0,5 cm kalınlık için 2,85 kg/m².
20 kg ürün yüzeyin durumuna göre 7 m².
1 palet 50 adet 20 kg ürün 350 m².

Ambalaj:

20 kg kraft torba

Depolama:

Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında saklayınız. 12 ay raf ömrü vardır.

Dikkat :

Çimento içerir. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz.

Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız ve yutmayınız.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



MEKANİK
KARIŞTIRICI



KARIŞTIRDIKTAN
SONRA 3 DK
BEKLETİLİR.



ÇELİK MALA
İLE ÇEKİLİR



KİŞİSEL
KORUYUCU
EKİPMAN
KULLANIN



İÇ CEPHE
FOR INDOOR WALLS



DIŞ CEPHE
FOR OUTDOOR WALLS



ÇİMENTO ESASLI
CEMENT BASED

